

5. TECHNISCHE PARAMETER DES PVC FLIESEN FORTELOCK

Die Bodenfliesen Fortelock unterliegen der Beurteilung gemäß der Verordnung des EP und Rates Nr. 305/2011 ("CPR") unter Einhaltung der Vorgänge gemäß der harmonisierten Norm ČSN EN 14041. Detaillierte Informationen über das Produkt und seine Varianten finden Sie im Katalog oder auf der Webseite: www.fortelock.de. Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler.

	Norm	PVC Fliesen Fortelock				
		INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS
Produktnummern – Fliesen	–	2010 – Diamant 2020 – Leder 2040 – Geld	2410 – Diamant 2420 – Leder 2440 – Geld	2030 Schlangenhaut	2230 Schlangenhaut	2320
Produktnummern – Kanten	–	2015 – Diamant 2025 – Leder 2045 – Geld	2415 – Diamant 2425 – Leder 2445 – Geld	2035 – Typ A 2034 – Typ B 2033 – Typ C 2032 – Typ D	2235	ZDL012
Produktnummern – Ecken	–	2016 – Diamant 2026 – Leder 2046 – Geld	2416 – Diamant 2426 – Leder 2446 – Geld	2036 – Typ A 2037 – Typ B 2038 – Typ C 2039 – Typ D	2236	ZDL012
Produktnummern – Leisten	–	2011 – Diamant 2021 – Leder 2041 – Geld		2031	2231	2321
Einsatzbereich, Nutzungsintensität	ČSN EN ISO 10874	23 – 34 – 43				
Größe der Fliese mit Verbindung (TL)	–	510,5 × 510,5 mm		468 × 468 mm	653 × 653 mm	668 × 668 mm
Tatsächliche Deckungsgröße (L)	–	496,5 × 496,5 mm		453 × 453 mm	639 × 639 mm	640 × 640 mm
Typ	–	homogene Fliesen			heterogene Fliesen	
Gewicht (± 10 %) *	–	2,3 kg	3,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,1 kg
Oberfläche	–	Leder/Diamant /Geld		Schlangenhaut		–
Stärke	–	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	7 mm
Stärke der Trittschicht	ČSN EN ISO 24340	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	0,7 mm 2 mm
Abmessungsbeständigkeit *	ČSN EN ISO 23999	≤ 0,4 %				
Chemische Beständigkeit	–	gut (ČSN EN ISO 26987)			gut (EN 423)	
Brandverhalten *	ČSN EN ISO 13501-1+A1	B ₁ -s1				
Beständigkeit gegen Bakterien	ČSN EN ISO 846	entspricht				
Härte **	ČSN EN ISO 868	92±3 Shore A				
Verformung nach statischer Belastung *	ČSN EN ISO 24343-1	< 0,1 mm			entspricht (EN ISO 4918)	0,04 mm (Norm ≤ 0,10)
Einfluss von Stühlen mit Rollen	–	geeignet (ČSN EN ISO 425)			–	entspricht (EN ISO 4918)
Einfluss von Möbelbeinen	EN ISO 16581 (EN 424)	–			sehr gut	–
Abriebbeständigkeit *	ČSN EN ISO 10582	–			Typ I	–
Rutschfestigkeit *	DIN 51130:2014-02	R10			R9	
Geradheit, Rechtwinkligkeit, Länge*	CSN EN ISO 24342	≤ 0,20 % der Nennlänge				
Farbbeständigkeit unter künstlichem Licht	–	>5 (ohne Beschädigungen) (ČSN EN 20105-A02)			≥ 6 (ČSN EN ISO 105-B02)	
Garantie *	–	bis zu 12 Jahre				
Stückzahl pro 1 m ²	–	4		5	2,5	2,44
Druckfestigkeit *	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm ²				
Elektrostatishes Verhalten	ČSN EN 1815	< 2 000 V				

* kann nicht für Fliesen aus wiederverwerteten Materialien garantiert werden

**99 Shore A bei Fortelock Hard

